



NELISSEN

STEENFABRIEKEN / BRIQUETERIES

ANDERLECHT



NATURLICH, NACHHALTIGES BAUEN.
NATURALLY, SUSTAINABLE BUILDING.

Kieselweg 460 - B-3620 Kesselt (Lanaken) T+32 - (0)12 - 44 02 44 F+32 - (0)12 - 45 53 89 info@nelissen.be

www.nelissen.be

Deze handvormgevelsteen wordt vervaardigd van Limburger Löss, gewonnen uit het plateau van Kesselt in de Maasvallei en opgewaardeerd met grondstoffen uit de Vulkanaan-Eifel.

Uiterlijk en structuur

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand en is op één vlakke zijde voorzien van een langwerpige schuine inkeping. De structuur is ruw van uiterlijk met fijne onregelmatige nerven in de bezanding. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven onder lichtjes reducerende atmosfeer.

Kleur

De ondergrond van de steen is beige-rose. De kleurschakeringen variëren van zalmrose tot beigegeel met witte en roze nuanceringsen.

Beschikbare formaten

Aantal per m²

Module 50 (192.91.49)	± 83/m ²
Module 65 (192.91.65)	± 65/m ²
Waalvorm 50 (212.101.49)	± 75/m ²
Waalvorm 65 (217.102.64)	± 58/m ²

Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar (vanaf ± 50.000 stuks)

Er kunnen mogelijke maatverschillen voorkomen bij combinatie van stenen gebakken uit verschillende soorten leem!

Dieser Fassadenstein im Handformat wird aus limburgischem Löss hergestellt, der in dem Kesseltplateau im Maastal gewonnen wird und aufgewertet ist mit Rohstoffen aus der Vulkaneifel.

Optik und struktur

Die Handform-Verblender sind auf den Sichtflächen, und auf eine Lagerfläche besandet, und haben auf eine Lagerfläche eine Mulde. Die Handformstruktur der Oberfläche sieht unregelmäßig aus, durch reliefartige Faltungen, und unregelmäßige Linien in der Besandung. Der Brennvorang verläuft in einem mit Gas geheizten Tunnelofen unter leicht reduzierter Atmosphäre.

Farbe

Der Untergrund des Steins ist beige-rosa. Die Farbschattierungen laufen von salmrosa bis beigegeel, mit weißen und rosa Nuancierungen.

Verfügbare Formate

Menge pro m²

Modul 50 (192.91.49)	± 83/m ²
Modul 65 (192.91.65)	± 65/m ²
Waalform 50 (212.101.49)	± 75/m ²
Waalform 65 (217.102.64)	± 58/m ²

Formate auf anfrage (ab ± 50.000 Stück)

Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichen Ton.

Cette brique moulée main est fabriquée en löss limbourgeois, extrait du limon (argile) du plateau de Kesselt dans la vallée de la Meuse et revalorisé avec les matières premières provenant de l'Eifel volcanique.

Aspect et structure

Cinq des faces des briques de parement non perforées sont sablonnées, la dernière pourvue d'une longue entaille trapézoïdale. La structure a un aspect grossier, de fines lignes irrégulières dans la partie sablée. Les briques sont cuites sous une atmosphère légèrement réduite dans un four tunnel chauffé au gaz.

Couleur

La couleur de base de la brique est rouge clair uni.

Formats disponibles

Nombre par m²

Module 50 (192.91.49)	± 83/m ²
Module 65 (192.91.65)	± 65/m ²
Waalformat 50 (212.101.49)	± 75/m ²
Waalformat 65 (217.102.64)	± 58/m ²

Autres formats sur demande (à partir de ± 50.000 pièces)

Des différences de dimensions peuvent subvenir lors de la combinaison de briques cuites à base de différentes sortes d'argiles!

This hand-moulded facing brick is made from Limburger löss clay from the Kesselt tableland in the valley of the Meuse and revalue with raw materials from the Volcanic Eifel.

Aspect and structure

The facade bricks (non-perforated) have five sand covered sides and one oblong groove. The structure looks rugged with fine and irregular grooves in the sandy surface. The baking process takes place in a gas-heated tunnel oven under slightly reduced atmosphere.

Colour

The brick has a beige-pink base, with the hues ranging from salmon-pink to yellow-beige with white and pink shadings.


Available types

Total per m²

Mould 50 (192.91.49)	± 83/m ²
Mould 65 (192.91.65)	± 65/m ²
Waal brick 50 (212.101.49)	± 75/m ²
Waal brick 65 (217.102.64)	± 58/m ²

Sizes on request (from ± 50.000 units)

Take care of possible size variations when blending brick types of different clay colours.

(9) Aangegeven prestatie:	(9) Performances déclarées:	(9) Erklärte Leistung:	(9) Declared performance:				
Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions	M50	M65	RF	WW50	WW65		
Lengte / Longueur / Länge / Length	190	190	210	210	215	mm	
Breedte / Largeur / Breite / Width	90	90	100	100	102	mm	
Hoogte / Hauteur / Höhe / Hight	49	64	39	49	64	mm	
Genormaliseerde druksterkte / Résistance à la compression normalisée	22	25	22	22	25	N/mm ²	
Normierte Druckfestigkeit / Normalised compressive strength	cat. I, 						
Gemiddelde druksterkte / Résistance à la compression moyenne						30	
Druckfestigkeit Mittelwert / Mean compressive strength							
Tolerantie categorie / Tolérances dimensionnelles / Grenzabmaße / Dimensional tolerance						T2	
Maatspreidingscategorie / Rangée catégorie / Maßspanne / Range category						R1	
Vlakheid van de legvlakken / Planéité des faces de pose / Ebenheit der Lagerflächen / Flatness of bed faces						NPD	
Parallellisme legvlakken / Parallélisme des faces de pose / Planparallelität der Lagerflächen / Plane parallelism of bed faces						NPD	
Bruto volumieke massa / Masse volumique apparente sèche / Brutto-Trockenrohichte / Gross dry density						1400 (D2)	kg/m ³
Netto volumieke massa / Masse volumique absolue sèche / Netto-trockenrohichte / Net dry density						1650 (D2)	kg/m ³
Versijningsvorm / Configuration / Form und Ausbildung / Configuration						1	
Hechtsterkte / Adhérence / Verbundfestigkeit / Bond strength						0,30 / 0,15	N/mm ²
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity	(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A					0,49 (S1)	W/mK
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity	(λ10,dry,mat(90,90))					0,45 (S2)	
Dampdoorlatendheid / Perméabilité à la vapeur d'eau / Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability						5/10	
[Duurzaamheid: vorst /dooiweerstand] / [Durabilité: resistance au gel/dégel]						F2	
[Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand] / [Durability : freeze/thaw resistance]							
Wateropneming / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Water absorption						16	%
Initiële wateropzuiging / Absorption d'eau initial / Anfängliche Wasseraufnahme / Initial rate of water absorption						2,5	kg/(m ² ·min)
Gehalte actieve oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Active soluble salt content						S2	
[Vormstabiliteit: vochtexpansie] / [Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité]						NPD	mm/m
[Formbeständigkeit: übliche Feuchtedehnung] / [Dimensional stability: Moisture movement]							
Brandreactie / Réaction au feu / Brandverhalten / Reaction to fire						A1	
Gevaarlijke componenten / Substances dangereuses / Gefährliche Substanzen / Dangerous substances						NPD	

λ 10, nat (90,90) : 0,95 W/mk
 Zeer vorstbestendig volgens PTV 23-002

λ 10, feucht (90,90) : 0,95 W/mk
 Sehr Frostbeständig nach PTV 23-002

λ 10, humide (90,90) : 0,95 W/mk
 Très résistant au gel selon PTV 23-002

λ 10, wet (90,90) : 0,95 W/mk
 Very frost-proof according to PTV 23-002

Raadpleeg onze website voor de actuele technische informatie.

De voorgestelde kleuren zijn een benadering van de realiteit. Naargelang de bakserie kunnen de afmetingen verschillen.

Auf unsere website finden sie die aktuelle technische Informationen.

Die abgedruckten farben sind nur wirklichkeitsnah. Je nach serie können die durchschnittliche maße abweichen.

Voir notre site internet pour trouver l'information technique actuelle.

Le colori représenté sur ce document est une approche de la réalité. Les différentes cuissons peuvent présenter des variations de dimensions.

See our website for the current technical information.

The colours shown are near reflection of the reality. From one series to another the size may differ.