



NELISSEN

STEENFABRIEKEN / BRIQUETERIES

CASSIS



Dunbed mortel
La maçonnerie fine



NATURLICH, NACHHALTIGES BAUEN.
NATURALLY, SUSTAINABLE BUILDING.

Kiezelweg 460 - B-3620 Kesselt (Lanaken) T+32 - (0)12 - 44 02 44 F+32 - (0)12 - 45 53 89 info@nelissen.be

www.nelissen.be

Deze handvormgevelsteen wordt vervaardigd van Limburgse Löss, gewonnen uit het plateau van Kesselt in de Maasvallei en opgewaardeerd met grondstoffen uit de Vulkanaan-Eifel.

Uiterlijk en structuur

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand en is op één vlakke zijde voorzien van een langwerpige schuine inkeping. De structuur is ruw van uiterlijk met fijne onregelmatige nerven in de bezanding. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven onder lichtjes reducerende atmosfeer.

Kleur

Door homogene vermenging van een nauwkeurig bepaald percentage mangaandioxide met grijsrood bakkende lössleem verkrijgt men een zwarte steen. De kleur varieert van overwegend antraciet tot kolenzwart, met blauwe en bruine kleurnuances.

Beschikbare formaten

Beschikbare formaten	Aantal per m ² *
Waalvorm 50 (209.100.49)	± 75/m ²
Waalvorm 65 (213.101.64)	± 58/m ²
N70 (239.72.49)	± 67/m ²

Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar vanaf ± 60.000 stuks.

Er kunnen mogelijke maatverschillen voorkomen bij combinatie van stenen gebakken uit verschillende soorten leem!

Dieser Fassadenstein im Handformat wird aus limburgischem Löss hergestellt, der in dem Kesseltalplateau im Maastal gewonnen wird und aufgewertet ist mit Rohstoffen aus der Vulkaneifel.

Optiek und struktur

Die Handform-Verblender sind auf den Sichtflächen, und auf eine Lagerfläche besandet, und haben auf eine Lagerfläche eine Mulde. Die Handformstruktur der Oberfläche sieht unregelmäßig aus, durch reliefartige Faltungen, und unregelmäßige Linien in der Besandung. Der Brennvorang verläuft in einem mit Gas geheizten Tunnelofen unter leicht reduzierter Atmosphäre.

Farbe

Durch eine homogene Vermengung eines sehr genau vorbestimmten Prozentsatzes an Manganoxid mit graurötlichem Lehm, erhält man einen schwarzen Stein. Die Farbe variiert von überwiegend anthrazit bis tiefschwarz, abwechselnd mit braunen und blauen Nuancierungen.

Verfügbare Formate

Verfügbare Formate	Menge pro m ² *
Waalform 50 (209.100.49)	± 75/m ²
Waalform 65 (213.101.64)	± 58/m ²
N70 (239.72.49)	± 67/m ²

Weitere Formate auf Anfrage ab ± 60.000 Stück.

Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichen Ton.

Cette brique moulée main est fabriquée en löss limbourgeois, extrait du limon (argile) du plateau de Kesselt dans la vallée de la Meuse et revalorisé avec les matières premières provenant de l'Eifel volcanique.

Aspect et structure

Cinq des faces des briques de parement non perforées sont sablonnées, la dernière pourvue d'une longue entaille trapézoïdale. La structure a un aspect grossier, de fines lignes irrégulières dans la partie sablée. Les briques sont cuites sous une atmosphère légèrement réduite dans un four tunnel chauffé au gaz.

Couleur

Une brique noire est obtenue par l'ajout d'un oxyde manganéux et d'un mélange homogène d'argile gris-rouge. La couleur varie du gris anthracite au noir charbon, avec des nuances de bleu et brun.

Formats disponibles

Formats disponibles	Nombre par m ² *
Waalformat 50 (209.100.49)	± 75/m ²
Waalformat 65 (213.101.64)	± 58/m ²
N70 (239.72.49)	± 67/m ²

Autres formats sur demande à partir de ± 60.000 pièces.

Des différences de dimensions peuvent subvenir lors de la combinaison de briques cuites à base de différentes sortes d'argiles!

This hand-moulded facing brick is made from Limburger löss clay from the Kesselt tableland in the valley of the Meuse and revalue with raw materials from the Volcanic Eifel.

Aspect and structure

The facade bricks (non-perforated) have five sand covered sides and one oblong groove. The structure looks rugged with fine and irregular grooves in the sandy surface. The baking process takes place in a gas-heated tunnel oven under slightly reduced atmosphere.

Colour

The homogenous mixture of accurately predetermined proportions of manganese oxide with grey-red baking loam is responsible for the black colour of the brick. The colour ranges from mainly charcoal grey to pitch-black, with brown and blue shades.

Available types

Available types	Total per m ² *
Waal brick 50 (209.100.49)	± 75/m ²
Waal brick 65 (213.101.64)	± 58/m ²
N70 (239.72.49)	± 67/m ²

Other sizes on request from ± 60.000 units.

Take care of possible size variations when blending brick types of different clay colours.

(9) Aangegeven prestatie:	(9) Performances déclarées:	(9) Erklärte Leistung:	(9) Declared performance:
Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions		M50 M65 RF	WV50 WV65 N70
Lengte / Longueur / Länge / Length		188 188 208	209 213 239
Breedte / Largeur / Breite / Width		88 88 100	100 101 72
Hoogte / Hauteur / Höhe / Height		49 64 39	49 64 49
Genormaliseerde druksterkte / Résistance à la compression normalisée		22 25 22	22 25 24
Normierte Druckfestigkeit / Normalised compressive strength		cat. I, 1	
Gemiddelde druksterkte / Résistance à la compression moyenne		30	
Druckfestigkeit Mittelwert / Mean compressive strength		N/mm ²	
Tolerantie categorie / Tolérances dimensionnelles / Grenzabmaße / Dimensional tolerance		T2	
Maatspreidingscategorie / Rangée catégorie / Maßspanne / Range category		R1	
Vlakheid van de legvlakken / Planéité des faces de pose / Ebenheit der Lagerflächen / Flatness of bed faces		NPD	
Parallellisme legvlakken / Parallélisme des faces de pose / Planparallelität der Lagerflächen / Plane parallelism of bed faces		NPD	
Bruto volumieke massa / Masse volumique apparente sèche / Brutto-Trockenrohddichte / Gross dry density		1600 (D2)	
Netto volumieke massa / Masse volumique absolue sèche / Netto-trockenrohddichte / Net dry density		1750 (D2)	
Verschijningsvorm / Configuration / Form und Ausbildung / Configuration		1	
Hechtsterkte / Adhérence / Verbundfestigkeit / Bond strength		0,15 / 0,30	
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity		(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A	
Warmteweerstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity		(λ10,dry,mat(90,90))	
Dampdoorlatendheid / Perméabilité à la vapeur d'eau / Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability		5/10	
[Duurzaamheid: vorst / dooiverstand] / [Durabilité: resistance au gel/dégel]		F2	
[Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand] / [Durability : freeze/thaw resistance]			
Wateropneming / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Water absorption		13	
Initiële wateropzuiging / Absorption d'eau initial / Anfängliche Wasseraufnahme / Initial rate of water absorption		3,5	
Gehalte actieve oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Active soluble salt content		S2	
[Vormstabiliteit: vochtexpansie] / [Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité]		NPD	
[Formbeständigkeit: übliche Feuchtedehnung] / [Dimensional stability: Moisture movement]		mm/m	
Brandreactie / Réaction au feu / Brandverhalten / Reaction to fire		A1	
Gevaarlijke componenten / Substances dangereuses / Gefährliche Substanzen / Dangerous substances		NPD	

(10) De prestaties van het in de punten 1 en λ 10, nat (90,90) : 1,2 W/mk
 Zeer vorstbestendig volgens PTV 23-002

λ 10, feucht (90,90) : 1,2 W/mk
 Sehr Frostbeständig nach PTV 23-002

(10) Die Leistung des Produkts gemäß den λ 10, humide (90,90) : 1,2 W/mk
 Très résistant au gel selon PTV 23-002

λ 10, wet (90,90) : 1,2 W/mk
 Very frost-proof according to PTV 23-002

Raadpleeg de DOP op onze website voor de actuele technische informatie.

De voorgestelde kleuren zijn een benadering van de realiteit. Naargelang de bakserie kunnen de afmetingen verschillen.

Auf unsere website finden sie die aktuelle DOP Informationen.

Die abgedruckten farben sind nur wirklichkeitsnah. Je nach serie können die durchschnittliche maße abweichen.

Voir le DOP sur notre site internet pour trouver l'information technique actuelle.

Le colori représenté sur ce document est une approche de la réalité. Les différentes cuissons peuvent présenter des variations de dimensions.

See the DOP on our website for the current technical information.

The colours shown are near reflection of the reality. From one series to another the size may differ.

- * Op basis van traditioneel metselwerk
- * Sur base de maçonneries traditionnelles
- * Based on traditional masonry
- * Auf Grundlage der traditionellen Fuge

