



NELISSEN
STEENFABRIEKEN / BRIQUETERIES

NEO BAROK NEO BAROQUE



NATURALLY, SUSTAINABLE BUILDING.
NATURALLY, SUSTAINABLE BUILDING.



Kiezelweg 460 - B-3620 Kessel (Lanaken) T+32 - (0)12 - 44 02 44 F+32 - (0)12 - 45 53 89 info@nelissen.be
www.nelissen.be



Deze handvormgevelsteen wordt vervaardigd van Limburgse Löss, gewonnen uit het plateau van Kesselt in de Maasvallei en opgewaardeerd met grondstoffen uit de Vulkaneifel.

Uiterlijk en structuur

De gevelsteen (niet geperforeerd) is op vijf zijden bezand en is op één vlakke zijde voorzien van een langwerpige schuine inkeping. De structuur is ruw van uiterlijk met fijne onregelmatige nerven in de bezanding. Het bakproces verloopt in een met gas gestookte tunneloven onder lichtjes reducerende atmosfeer.

Kleur

De ondergrond van de steen is rood. De kleurschakeringen variëren van grijswit, roodbeige tot zwart met gereduceerde vlekken.

Beschikbare formaten

	Aantal per m ² *
Module 50 (188.88.49)	± 83/m ²
Module 65 (188.88.64)	± 65/m ²
Waalvorm 50 (209.100.49)	± 75/m ²
Waalvorm 65 (213.101.64)	± 58/m ²

Overige formaten op aanvraag verkrijgbaar vanaf ± 60.000 stuks.

Er kunnen mogelijke maatverschillen voorkomen bij combinatie van stenen gebakken uit verschillende soorten leem!

Dieser Fassadenstein im Handformat wird aus limburgischem Löß hergestellt, der in dem Kesselplateau im Maastrichter Becken gewonnen wird und aufgewertet ist mit Rohstoffen aus der Vulkaneifel.

Optik und struktur

Die Handform-Verblender sind auf den Sichtflächen, und auf eine Lagerfläche besandet, und haben auf eine Lagerfläche eine Mulde. Die Handformstruktur der Oberfläche sieht unregelmäßig aus, durch liefartige Faltungen, und unregelmäßige Linien in der Besandung. Der Brennvorgang verläuft in einem mit Gas geheizten Tunnelofen unter leicht reduzierter Atmosphäre.

Farbe

Der Untergrund des Steins ist rot. Die Farbschattierungen variieren zwischen grauweiß, rotbeige bis hin zu schwarz und mit einer reduzierten Sprenkelung.

Verfügbare Formate

	Menge pro m ² *
Modul 50 (188.88.49)	± 83/m ²
Modul 65 (188.88.64)	± 65/m ²
Waalform 50 (209.100.49)	± 75/m ²
Waalform 65 (213.101.64)	± 58/m ²

Weitere Formate auf Anfrage ab ± 60.000 Stück.

Es können eventuell größere Maßtoleranzen auftreten wenn mehrere Sorten eingesetzt werden, die produziert worden sind aus unterschiedlichen Ton.

Cette brique moulée main est fabriquée en löss limbourgeois, extrait du limon (argile) du plateau de Kesselt dans la vallée de la Meuse et revalorisé avec les matières premières provenant de l'Eifel volcanique.

Aspect et structure

Cinq des faces des briques de parement non perforées sont sablonnées, la dernière pourvue d'une longue entaille trapézoïdale. La structure a un aspect grossier, de fines lignes irrégulières dans la partie sablée. Les briques sont cuites sous une atmosphère légèrement réduite dans un four tunnel chauffé au gaz.

Couleur

La couleur de base de la brique est rouge foncé. Les tons vont du gris-blanc, rouge-beige au noir, avec des taches réduites.

Formats disponibles

	Nombre par m ² *
Module 50 (188.88.49)	± 83/m ²
Module 65 (188.88.64)	± 65/m ²
Waalvorm 50 (209.100.49)	± 75/m ²
Waalvorm 65 (213.101.64)	± 58/m ²

Autres formats sur demande à partir de ± 60.000 pièces.

Des différences de dimensions peuvent subvenir lors de la combinaison de briques cuites à base de différentes sortes d'argiles!

This hand-moulded facing brick is made from Limburger löss clay from the Kesselt plateau in the valley of the Meuse and revalue with raw materials from the Volcanic Eifel.

Aspect and structure

The facade bricks (non-perforated) have five sand covered sides and one oblong groove. The structure looks rugged with fine and irregular grooves in the sandy surface. The baking process takes place in a gas-heated tunnel oven under slightly reduced atmosphere.

Colour

The brick has a red base, with the hues ranging from grey-white, red-beige to black with reduced spots.

Available types

	Total per m ² *
Mould 50 (188.88.49)	± 83/m ²
Mould 65 (188.88.64)	± 65/m ²
Waal brick 50 (209.100.49)	± 75/m ²
Waal brick 65 (213.101.64)	± 58/m ²

Other sizes on request from ± 60.000 units.

Take care of possible size variations when blending brick types of different clay colours.

(9) Aangegeven prestatie:	(9) Performances déclarées:	(9) Erklärte Leistung:	(9) Declared performance:
Afmetingen / Dimensions / Maße / Dimensions	M50	M65	RF WV50 WV65 N70
Lengte / Longueur / Länge / Length	188	188	208 209 213 239 mm
Breedte / Largeur / Breite / Width	88	88	100 100 101 72 mm
Hoogte / Hauteur / Höhe / Height	49	64	39 49 49 mm
Genormaliseerde druksterkte / Résistance à la compression normalisée	22	25	22 25 24 N/mm ²
Normierte Druckfestigkeit / Normalised compressive strength	cat. I, ⊥		
Gemiddelde druksterkte / Résistance à la compression moyenne			30 N/mm ²
Druckfestigkeit Mittelwert / Mean compressive strength			
Tolerantie categorie / Tolérances dimensionnelles / Grenzabmaße / Dimensional tolerance			T2
Maatspreidingscategorie / Rangée catégorie / Maßspanne / Range category			R1
Vlakheid van de legvlakken / Planéité des faces de pose / Ebenheit der Lagerflächen / Flatness of bed faces			NPD
Parallelisme legvlakken / Parallélisme des faces de pose / Planparallelität der Lagerflächen / Plane parallelism of bed faces			NPD
Bruto volumieke massa / Masse volumique apparente sèche / Brutto-Trockenrohdichte / Gross dry density			1600 (D2) kg/m ³
Netto volumieke massa / Masse volumique absolue sèche / Netto-trockenrohdichte / Net dry density			1750 (D2) kg/m ³
Verschijningsvorm / Configuration / Form und Ausbildung / Configuration			1
Hechtsterkte / Adhérence / Verbundfestigkeit / Bond strength			0,15 / 0,30 N/mm ²
Warmteverstand / Résistance thermique / Wärmedurchlasswiderstand / Thermal conductivity			(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A 0,55 (S1) W/mk
Warmteverstand / Résistance thermique / Wärmeverdurchlasswiderstand / Thermal conductivity			(λ10,dry,mat(90,90)) 0,59 (S2) W/mk
Dampdoorlatendheid / Permeabilité à la vapeur d'eau / Wasserdampfdurchlässigkeit / Water vapour permeability			5/10
[Duurzaamheid: vorst / dooiwaterstand] / [Durability: resistance au gel/dégel]			F2
[Dauerhaftigkeit: Frostwiderstand] / [Durability: freeze/thaw resistance]			
Wateropneming / Absorption d'eau / Wasseraufnahme / Water absorption			13 %
Initiële wateropzuiging / Absorption d'eau initial / Anfängliche Wasseraufnahme / Initial rate of water absorption			3,5 kg/(m ² min)
Gehalte actieve oplosbare zouten / Teneur en sels solubles actifs / Gehalt an aktiven löslichen Salzen / Active soluble salt content			S2
[Vormstabiliteit: vochtexpansie] / [Stabilité dimensionnelle: dilation due à l'humidité]			NPD mm/m
[Formbeständigkeit: übliche Feuchtedehnung] / [Dimensional stability: Moisture movement]			
Brandreactie / Réaction au feu / Brandverhalten / Reaction to fire			A1
Gevaarlijke componenten / Substances dangereuses / Gefährliche Substanzen / Dangerous substances			NPD
(10) De prestaties van het in de punten 1 en λ 10, nat (90,90) : 1,2 W/mk			(10) Die Leistung des Produkts gemäß den λ
Zeer vorstbestendig volgens PTV 23-002			10, humide (90,90) : 1,2 W/mk
λ 10, feucht (90,90) : 1,2 W/mk			Très résistant au gel selon PTV 23-002
Sehr Frostbeständig nach PTV 23-002			λ 10, wet (90,90) : 1,2 W/mk
			Very frost-proof according to PTV 23-002

Raadpleeg de DOP op onze website voor de actuele technische informatie.

De voorgestelde kleuren zijn een benadering van de realiteit. Naargelang de bakserie kunnen de afmetingen verschillen.

Auf unsere website finden sie die aktuelle DOP Informationen.

Die abgedruckten farben sind nur wirklichkeitsnah. Je nach serie können die durchschnittliche maße abweichen.

Voir le DOP sur notre site internet pour trouver l'information technique actuelle.

Le colori représenté sur ce document est une approche de la réalité. Les différentes cuissions peuvent présenter des variations de dimensions.

See the DOP on our website for the current technical information.

The colours shown are near reflection of the reality. From one series to another the size may differ.

- * Op basis van traditioneel metselwerk
- * Sur base de maçonneries traditionnelles
- * Based on traditional masonry
- * Auf Grundlage der traditionellen Fuge