

Dit is de ultieme combinatie: een tand-en-groefverbinding geslepen aan de bovenzijde en een ondervlak om te lijmen. Samen met het grote formaat staat deze combinatie garant voor een extra snelle verwerking en een extra hoge isolatiewaarde door het ontbreken van een voeg. De lijm wordt meegeleverd.

De snelbouwblokken zijn verkrijgbaar in verschillende hoogtes en diktes. De hoogte bepaalt de verwerkingssnelheid en het mortelverbruik per m². Lücking snelbouwblokken zijn licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te verwerken. Op aanvraag zijn ze ook verkrijgbaar in een hogere druksterkte of een hoger gewicht.

Alle Lücking-varianten zijn CE-gekeurd (EN 771-10), een deel (*) daarvan is ook Benor gecertificeerd



De volledige prestatieverklaring (DoP) is beschikbaar op www.nelissen.be.



Formaat mm	Bruto droge volumieke massa kg/m ³	Netto droge volumieke massa kg/m ³	Karakteristieke druksterkte N/mm ²	Equivalente warmtegeleidbaarheid W/mK λ10,dry (90/90)	Damp-doorlatendheid	Wateropname
497-100-249	800	1600	15	0,29	5/10	0,26
497-115-249	800	1600	15	0,29	5/10	0,26
497-140-249*	800	1600	15	0,24	5/10	0,26
497-175-249	800	1600	15	0,24	5/10	0,26
497-190-249	800	1600	15	0,18	5/10	0,26

Formaat mm	Initiële wateropzuiging	Brandreactie	Gewicht kg per stuk	Gewicht kg per pallet	Aantal per pallet	Aantal per m ²
497-100-249	IW3	A1	9,8	1113	112	8
497-115-249	IW3	A1	11,4	1109	96	8
497-140-249*	IW3	A1	13,7	1112	80	8
497-175-249	IW3	A1	17,3	1053	60	8
497-190-249	IW3	A1	18,8	1143	60	8

Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.

Combinaison du tenon-mortaise et d'une coupe nette, pour assurer une mise en oeuvre parfaite. L'absence de joint et le grand format assurent un excellent coefficient d'isolation et une mise en oeuvre très rapide. La colle est fournie.

Les blocs terre cuite sont disponibles en différents formats (longueur, épaisseur, hauteur). La hauteur détermine la vitesse de mise en oeuvre et la consommation de mortier par m². Ils sont également disponibles, sur demande, avec une résistance à la compression ou un poids plus élevé.

Tous les blocs sont homologués CE (EN 771-10), certaines (*) gammes certifiées Benor (label Belge de qualité).

La déclaration de prestation (DoP) complète est disponible sur www.nelissen.be/fr-fr



Format mm	Masse volumique apparente sèche kg/m ³	Masse volumique absolue sèche kg/m ³	Résistance caractéristique à la compression N/mm ²	Conductivité thermique équivalente W/mK λ _{10,dry (90/90)}	Perméabilité à la vapeur d'eau	Absorption d'eau
497-100-249	800	1600	15	0,29	5/10	0,26
497-115-249	800	1600	15	0,29	5/10	0,26
497-140-249*	800	1600	15	0,24	5/10	0,26
497-175-249	800	1600	15	0,24	5/10	0,26
497-190-249	800	1600	15	0,18	5/10	0,26

Format mm	Porosité initiale	Réaction au feu	Poids kg par pièce	Poids kg par palette	Nombre par palette	Nombre par m ²
497-100-249	IW3	A1	9,8	1113	112	8
497-115-249	IW3	A1	11,4	1109	96	8
497-140-249*	IW3	A1	13,7	1112	80	8
497-175-249	IW3	A1	17,3	1053	60	8
497-190-249	IW3	A1	18,8	1143	60	8

Dit document is niet contractueel en vervangt alle voorgaande. De vermelde gegevens zijn onder voorbehoud van wijziging.