

**NELISSEN**

Déclaration des Performances



Numéro	NEHVB023_2_FR_24159			
Type de produit / CE	LA MARCHOISE			
Usage ou usages prévus du produit de construction	Briques pour utilisation dans murs, poteaux et cloisons en maçonnerie non-protégée.			
Fabricant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Le système d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
L'Organisme notifié	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Norme harmonisée	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

L'organisme notifié, a réalisé selon le système 2+ une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, une surveillance, une évaluation et une appréciation permanentes du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de conformité de contrôle de la production en usine.

Performances déclarées*Pour tailles disponibles voir la fiche produit et / ou le website.*

Dimensions		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65	
Longueur	(mm)	190	190	240	240	240	237	243	210	210	215	
Largeur	(mm)	90	90	72	72	71	72	109	100	100	102	
Hauteur	(mm)	51	64	40	50	67	70	73	40	51	65	
Résistance à la compression normalisée.	(N/mm²)	cat. I , ⊥	22	25	15	24	27	27	27	22	25	
Résistance à la compression moyenne	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30	
Catégorie de tolérance									T2			
Catégorie de distribution									R1			
Planéité des faces de pose									NPD			
Parallélisme des faces de pose									NPD			
Masse volumique apparente sèche									1500(D1)		Kg/m³	
Masse volumique absolue sèche									NPD		Kg/m³	
Configuration									1			
Adhérence									NPD		N/mm²	
Résistance thermique									(10,dry,mat(90,90))		0,49 (S2)	W/mK
Conductivité thermique									(10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,45 (S1)	W/mK
Perméabilité à la vapeur d'eau									5/10			
Résistance au gel/dégel									F2			
Absorption d'eau									16		%	
Absorption d'eau initiale									1,5<IW<=4		Kg/(m².min)	
Teneur en sels solubles actifs									S2			
Stabilité dimensionnelle: expansion d'humidité									NPD		Mm/m	
Réaction au feu									A1			
Substances dangereuses									NPD			

Les performances du produit décrit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Cette déclaration de performance est délivrée, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par

Burt Nelissen (Direction Générale)

Lanaken (B)

07.06.2024