

**NELISSEN**

Ekspluatacijas ipašību deklarācija

Numurs	NEHVB078_2_LV_24159			
Produkta tips / CE	MEDINA			
Buvniecības produkta paredzeta izmantošana	HD vienības izmantošanai neaizsargatas kiegelu sienas, kolonnas un nodalījumos.			
Ražotajs	Nelissen Steenfabrieken NV Kieselweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
(6) Novertējuma sistēma vai sistēmas un buvniecības produkta ekspluatācijas ipašību noturības apstiprinājums	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Pilnvarota iestade	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Saskaņotais standarts	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Pilnvarota iestāde sistēma 2+ ir veikusi šādus uzdevumus: Ražošanas iekārtas sākotnējā pārbaude un ražošanas kontrole rūpnīcā un pastāvīga ražošanas kontroles uzraudzība, novērtēšana un novērtēšana rūpnīcā, un tai ir ražošanas kontroles atbilstības sertifikāts. piegādāts rūpnīcā.

Ekspluatacijas īpašības

Sakara ar pieejamiem formātiem versieties pie tehniskajiem datiem un/vai timekla vietnes.

Izmeri		MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Garums	(mm)	190	192	242	241	242	238	244	212	212	217
Platums	(mm)	90	91	72	72	72	72	111	101	101	102
Augstums	(mm)	51	64	41	50	67	70	71	40	51	65
Normalizēta spiedes izturība.	(N/mm²)	cat. I , ⊥	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Videjais spiedes stiprums	(N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Pielāides kategorija								T2			
Izplatīšanas kategorija								R1			
Gultnes virsmas gludums								NPD			
Gultnes virsmas plaknes paralelums								NPD			
Sausas masas blīvums bruto								1480(D1)		Kg/m³	
Sausas masas blīvums neto								NPD		Kg/m³	
Konfigurācija								1			
Sasaistes stiprība								NPD		N/mm²	
Termiskā vadāmība						(λ10,dry,mat(90,90))		0,49 (S2)		W/mK	
Termiskā vadāmība						(λ10,dry,mat) EN1745 Annex A		0,45 (S1)		W/mK	
Udens tvaiku caurlaidība								5/10			
Izturība pret salu								F2			
Udens absorbcija								17		%	
Sākotnējā udens absorbcija								1,5<IW<=4		Kg/(m².min)	
Aktīvo šķīstošo salu saturs								S2			
Izmeru stabilitāte: mitruma izplešanās								NPD		Mm/m	
Uguns uzvedība								A1			
Bistamas vielas								NPD			

Iepriekš aprakstīta izstrādājuma veikspēja atbilst deklarētajam ekspluatacijas īpašībām. Ekspluatacijas īpašību deklarācija ir izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) nr. 305/2011, par ko ir atbildīgs tikai iepriekš minētais ražotājs.

Ražotāja vārda un uzdevuma paraksts

Burt Nelissen (Vadības pārstāvis)

Lanaken (B)

07.06.2024