

**NELISSEN**

Deklaracja właściwości użytkowych



Numer	NEHVBX006H050W_M_PL_24159			
Typ produktu / CE	ZIVA			
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego	Jednostki HD do użytku w niezabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych.			
Fabricant	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Organ zawiadomiony	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Norma zharmonizowana	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Jednostka notyfikowana wykonała następujące zadania w ramach systemu 2+: Wstępna inspekcja instalacji produkcyjnej i kontrola produkcji w fabryce oraz stały monitoring, ocena i ocena kontroli produkcji w fabryce oraz posiada certyfikat zgodności kontroli produkcji dostarczone w fabryce.

Deklarowane właściwości użytkowe

Informacje o dostępnych formatach możecie znaleźć u technicznych charakterystyk i/albo na stronie internetowej.

Wymiary	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Długość (mm)	190	190	240	240	241	240	243	210	211	215
Szerokość (mm)	90	90	72	72	72	70	109	101	101	102
Wysokość (mm)	51	64	40	50	65	70	73	40	49	65
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie(N/mm ²)	cat. I, $\perp$	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Srednia wytrzymałość na ściskanie (N/mm ²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Kategoria tolerancji								Tm (5,3,3)		
Rozróż kategorie								Rm (5,3,3)		
Plaskosc powierzchni								NPD		
Równoległość płaszczyzn powierzchni								NPD		
Całkowita gestosc sucha								1550(Dm(15))	Kg/m ³	
Gestosc sucha netto								NPD	Kg/m ³	
Konfiguracja								1		
Sila wiazania								NPD	N/mm ²	
Przewodnosc cieplna								(?10,dry,mat(90,90))	0,59 (S2)	W/mK
Przewodnosc cieplna								(?10,dry,mat) EN1745 Annex A	0,55 (S1)	W/mK
Przepuszczalnosc pary wodnej								5/10		
Mrozoodpornosc								F2		
Absorpcja wody								17	%	
Początkowa absorpcja wody								1,5<IW<=4	Kg/(m ² .min)	
Aktywna zawartosc soli rozpuszczalnych								S2		
Stabilnosc wymiarów: przepływ wilgoci								NPD	Mm/m	
Reakcja na ogień								A1		
Niebezpieczne składniki								NPD		

Właściwości użytkowe opisanego powyżej wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność wyżej wymienionego producenta.

Podpisano w imieniu producenta przez

Burt Nelissen (Kierownictwo)

Lanaken (B)

07.06.2024