

**NELISSEN**

Declaratie de performanta



Numarul	NEHVB041B_2_RO_24159			
Tipul produsului / CE	OLD-GOTHIC BAEKEL			
Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții	Unitati HD pentru utilizare pe pereti, coloane si partitii din zidarie neprotejata.			
Fabricantul	Nelissen Steenfabrieken NV Kiezelweg 460 B-3620 Lanaken		Tel: +32 (0)12 44 02 44 Fax: +32 (0)12 45 53 89 info@nelissen.be	
Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constantei performantei produsului pentru construcții	2+			
	EU	CE	UK	UKCA
Organismul notificat	BCCA NB 0749		BBA N° 0836	
Standard armonizat	EN 771-1:2011 +A1:2015		BS EN 771-1 2011+A1:2015	

Organismul notificat a îndeplinit următoarele sarcini în cadrul sistemului 2+: inspectia initiala a instalatiei de productie ti controlul productiei în fabrica ti monitorizarea permanenta, evaluarea și evaluarea controlului productiei în fabrica ti are un certificat de conformitate al controlului productiei livrate la fabrica.

Performanta declarata

In ceea ce priveste tipurile de formate disponibile, va rugam sa consultati datele tehnice si/sau site-ul nostru.

Dimensiuni	MOD 50	MOD 65	N70/4	N70/5	N70/6,5	N70/7	NNF	RF 4	WV 50	WV 65
Lungime (mm)	188	188	240	240	239	235	241	208	209	213
Latime (mm)	88	88	71	71	70	70	108	100	100	101
Înaltime (mm)	51	64	40	50	67	70	72	40	51	65
Rezistenta la compresiune normalizata. (N/mm²)	cat. I, ⊥	22	25	15	24	27	27	27	22	25
Rezistența medie la compresiune (N/mm²)		30	30	20	30	30	30	30	30	30
Categoria de toleranța								T2		
Categorie raspândita								R1		
Planeitatea fetelor de fixare								NPD		
Paralelismul fetelor de fixare								NPD		
Densitate bruta uscata								1630(D1)	Kg/m³	
Densitate neta uscata								NPD	Kg/m³	
Configurare								1		
Aderenta								NPD	N/mm²	
Conductivitate termica (10,dry,mat(90,90))								0,59 (S2)	W/mK	
Conductivitate termica (10,dry,mat) EN1745 Annex A								0,55 (S1)	W/mK	
Permeabilitate la vapori de apa								5/10		
Rezistența la îngheț								F2		
Absorbție de apa								14	%	
Absorbția inițială a apei								1,5<IW<=4	Kg/(m².min)	
Conținutul de saruri solubile active								S2		
Stabilitate dimensionala: dilatarea umezelii								NPD	Mm/m	
Comportamentul la foc								A1		
Substanțe periculoase								NPD		

Performanța produsului descris mai sus este în conformitate cu performanța declarata. Aceasta declarație de performanță este emisa în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 sub responsabilitatea exclusiva a producatorului menționat mai sus.

Semnat pentru și în numele fabricantului de catre

Burt Nelissen (Management General)

Lanaken (B)

07.06.2024